

**AQUAPANEL®**

# Saumaus- ja pintatasoite - valkoinen



AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite on sementtipohjainen ohuttasoite (max. 5 mm) AQUAPANEL®-levypinnan ylitasoitukseen sekä Outdoor- että Indoor-levyille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

**KNAUF**

**Alusta**

AQUAPANEL<sup>®</sup>- sementtileijjen on oltava puhtaita, kuivia ja pölyttömiä sekä huolellisesti kiinnitettyinä runkoon. AQUAPANEL<sup>®</sup>- levyt pohjustetaan AQUAPANEL<sup>®</sup> Indoor Pohjusteella ennen tasoitteen levittämistä.

**Sekoitus**

20 kg AQUAPANEL<sup>®</sup> Saumaus- ja pintatasoitetta sekoitetaan n. 6,8 litraan kylmää, puhdasta vettä. Sekoituksessa on käytettävä ainoastaan puhtaita astioita ja välineitä. Sekoituskoneeksi suositellaan 600 rpm toimivaa konetta.

**Työstö**

Levitä AQUAPANEL<sup>®</sup> Saumaus- ja pintatasoitetta kauttaaltaan ylitasoitettavalle pinnalle noin 4 mm vahviseksi kerrokseksi. Asenna AQUAPANEL<sup>®</sup> Vahvikeverkko koko pinnan alalle saumoistaan n.10 cm limityksellä ja levitä ohut kerros tasoitetta päälle.

Maalattavan tai tapetoitavan pinnan saavuttamiseksi ensimmäisen tasoitekerroksen kovettunutta on päälle levitettävä uusi, 2-3 mm paksu tasoitekerros. Kovettumisen alettua pinta viimeistellään tasaiseksi.

Työvälineet pestään vedellä heti käytön jälkeen.

**Menekki**

n. 0,7 kg/m<sup>2</sup>/mm (koko pinnan ylitasoitus)

**Asennusaika (ohjeellinen)**

AQUAPANEL<sup>®</sup> Saumaus- ja pintatasoite alkaa kovettua n. 45 minuutin kuluttua sekoituksesta. Likaiset sekoitusastiat ja työvälineet, korkea ilman lämpötila ja tuuli voivat lyhentää työstöaikaa. Kovettunutta massaa ei saa käyttää uudelleen.

Työskentelyaika käsin levitettäessä:  
n. 16-20 min/m<sup>2</sup> (sis. vahvikeverkon asentamisen)

Työskentelyaika koneellisesti levitettäessä:  
n. 11-12 min/m<sup>2</sup> (sis. vahvikeverkon asentamisen)

**Työskentelyolosuhteet**

AQUAPANEL<sup>®</sup> - leijyjen on asetuttava vallitseviin ympäristöolosuhteisiin ennen AQUAPANEL<sup>®</sup> Saumaus- ja pintatasoitteen levittämistä. Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C.

**Pakkaus ja säilytys**

- 20 kg/säkki
- Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Rikkoutuneet säkit käytettävä ensin.
- Säilyy avaamattomana n. 12 kk.

**Huomioitavaa**

Ylijäänyttä materiaalia ei saa kaataa pintavesiin tai WC:hen. Materiaali sekoitetaan veteen ja hävitetään sekajätteen mukana.

Tuotenumero: 131095