



## Saumatasoite Knauf Readygips

Korttinro: 24  
Sivu: 1/2

7/2009

## Knauf Readygips

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot

- käyttövalmis
- ei sekoitus- tai asettumisaikoja
- notkea koostumus
- hyvät työstöominaisuudet
- hyvin täyttävä
- kuivuu nopeasti
- hyvä tarttuvuus
- pieni kutistuma

### Tuotekuvaus

Knauf Readygips on käyttövalmis pastamainen saumatasoite sisäpuolisten levysaumojen saumatasoitukseen sekä kipsilevy- ja kipsirappauspintojen, betonin ja kevytbetonin ylitasoitukseen. Notkean koostumuksensa ansiosta sillä on hyvät työstöominaisuudet.

### Käyttö

Knauf Readygips saumatasoite soveltuu käytettäväksi erityisesti kipsilevyjen saumaukseen sekä tapetoitavan tai muun pinnan ylitasoitukseen. Tasoitteella voi tehdä useampia kerroksia.

### Pakkauskooko

20 kg astia / 25 kg säkki

# Knauf Readygips

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot



## Materiaali

### Koostumus

Knauf Readygips on dispersiopohjainen tuote, joka sisältää täyteaineena hienoja-koista kipsiä sekä muita täyteaineita.

### Menekki

- saumatasoitus: n. 0,4 kg/m<sup>2</sup>
- paikkaus: n. 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- ylitasoitus: n. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

## Käyttö

### Käyttökohteet

Tuote soveltuu sisäpuolisiin seinä- ja kattotasoiuksiin levy-, kipsirappaus-, betoni- ja kevytbetonipinnoille tapetin tai muun pinnoitteen alle. Se soveltuu myös reunaohennettujen kipsilevysaumojen saumatasoitukseen yhdessä saumanauhan kanssa sekä ison kipsilevypinnan ylitasoitukseen.

Tuote ei sovellu jatkuvareitteisten akustiikkalevyjen saumatäyttöihin.

## Käsittely

### Työskentelyolosuhteet

Alustan ja ilman lämpötila tulee olla yli +10°C. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

### Varastointi

Readygips saumatasoite tulee suojata suoralta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä. Tuote säilyy huoneenlämmössä vähintään 6 kk.

## Käyttöohjeet

### Alusta

Alustan tulee olla kuiva, puhdas, tukeva, luja ja tasainen. Kipsilevyt tulee olla tukevasti kiinnitettyinä runkorakenteeseen. Suurimmat kuopat täytetään Knauf Uniflott saumatasoiteella. Ennalta täytettyjen alueiden annetaan kuivua ja ne hiotaan tasaiseksi levypintaan nähden. Hiontapöly poistetaan ennen Readygips saumatasoitteen levittämistä.

### Käyttölämpötila ja -olosuhteet

Kipsilevysaumojen sauma- ja ylitasoitus tulee suorittaa vasta kun levyt ovat asettuneet tilan kosteuteen ja lämpötilaan eikä laajenemista tai supistumista enää tapahdu. Readygips saumatasoitetta ei tule käyttää alle +10°C lämpötilassa.

### Sekoitus

Käyttövalmis tasoitemassa sekoitetaan kevyesti ja tarvittaessa lisätään vähän vettä massan notkistamiseksi. Työvälineiden tulee aina olla puhtaita.

### Saumaus ja ylitasoitus

Reunaohennetut saumakohdat täytetään saumatasoiteella lastaa apuna käyttäen. Saumanauha painetaan lastalla kiinni tasoiteeseen ja ruuvien kannat täytetään. Ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä edellisen kerroksen tulee olla kuiva ja kovettunut. Readygips tasoitemassalla voidaan tehdä myös koko pinta-alan kattava ylitasoitus, jolloin kerrospaksuutena käytetään korkeintaan kolmea (3) millimetriä. Ylitasoitus voidaan tehdä joko käsin tai koneellisesti.

### Kuivuminen

Readygips kovettuu kuivuessaan. Kuivunut ja kovettunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan. Tuotteen kuivumisaika normaaliolosuhteissa on noin 1 mm/vrk.

### Huomioitavaa

Knauf Readygips saumatasoitetta ei tule sekoittaa muiden materiaalien kanssa. Työvälineet tulee pestä vedellä heti käytön jälkeen.